

Cordino Poliestere Grezzo 1100/3

Torsione metro: 400 x 260
Densità lineare: 2970 denari

Test carico di rottura e allungamento
Strappi effettuati: 5

Strappi	Carico di rottura		Tenacità	Allungamento
	Kg	LBS	G/DEN	%
1	21.55	47.51	7.256	17.80
2	20.98	46.24	7.062	18.30
3	21.45	47.29	7.222	17.88
4	21.15	46.63	7.121	17.75
5	20.90	46.08	7.037	17.78
Media	21.21	46.75	7.140	17.90
Tolleranza Min.	20.63	45.49	6.947	17.45
Tolleranza Max	21.78	48.01	7.333	18.35

	Umidità	Temperatura	Ritiro totale
Ritiro termico 2 minuti	4 %	21 °C	0.9 %