

Cordino Poliestere Grezzo 1100/4

Torsione metro: 400 x 200
Densità lineare: 3960 denari

Test carico di rottura e allungamento
Strappi effettuati: 5

Strappi	Carico di rottura		Tenacità	Allungamento
	Kg	LBS	G/DEN	%
1	22.28	49.11	5.625	10.97
2	23.95	52.80	6.048	13.08
3	23.55	51.92	5.947	12.04
4	23.38	51.51	5.900	12.10
5	23.71	52.28	5.988	12.60
Media	23.37	51.52	5.902	12.16
Tolleranza Min.	22.07	48.66	5.574	10.59
Tolleranza Max	24.67	54.38	6.229	13.73

	Umidità	Temperatura	Ritiro totale
Ritiro termico 2 minuti	4 %	21 °C	6.6 %

I dati riportati in questa scheda tecnica sono basati su test che riteniamo validi ma che non costituiscono garanzia implicita od espressa. Potranno variare in qualunque momento, in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte del costruttore.